



***BARRAS
CUADRADAS
FICHA TÉCNICA***



BARRAS CUADRADAS

Producto de sección transversal cuadrada, que se obtiene por laminación de palanquillas de acero estructural previamente calentadas hasta una temperatura del orden de los 1250 °C.

NORMA TÉCNICA ASTM A36

Longitud: 6 metros.

PROPIEDADES MECÁNICAS

NORMA TÉCNICA	F	R	A	NORMA EQUIVALENTE
	kg/mm ²	kg/mm ²	%	
ASTM A 36	25.3 min	41 min	17 min	JIS G 3101 SS400

DIMENSIÓN		PESO NOMINAL	
PULGADAS	(MM)	(Kg/m)	(Kg/6mts)
1/4"	-	0.32	1.92
3/8"	9.00	0.64	3.85
-	11.50	0.99	5.96
-	12.00	1.10	6.62
1/2"	12.50	1.20	7.18
-	15.00	1.74	10.42
3/4"	19.00	2.79	16.76
7/8"	-	3.87	23.22
1"	-	5.08	30.50

Usos

Fabricación de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, piezas forjadas.

