

 JAVISAC
PLANCHAS
ESTRIADAS
FICHA TÉCNICA



PLANCHAS ESTRIADAS

Producto plano que se obtiene por laminación en Caliente de planchones a una temperatura 1250° aprox. Esta plancha tiene resaltes en la superficie de una de sus caras.

Espesor: Rango entre 1.50 y 6.00 mm.

Ancho: 1200 mm.

Largo de Plancha: 2400 mm.

USOS

Pisos de ómnibus, embarcaciones navales, escaleras, pasadizos de planchas industriales.

ESPESORES

- 1.50 • 1.80 • 1.90 • 2.00 • 2.20 • 2.30 • 2.40 • 2.50
- 2.80 • 2.90 • 3.00 • 3.90 • 4.40 • 4.50 • 5.90 • 6.00

PROPIEDADES MECÁNICAS

NORMA TÉCNICA		F	R	A	NORMA EQUIVALENTE
DEL PRODUCTO	DEL ACERO	kg/mm ²	kg/mm ²	%	
ASTM A 786	ASTM A 1011 CS	21-34	---	25 min	DIN 59220
	ASTM A 36	25.3 min	41-56	20 min	

PROPIEDADES



Resistencia
al impacto



PRESENTACIÓN

DIMENSIONES Y PESOS NOMINALES		
ESPESOR	FORMATO 1200 x 2400	TOLERANCIA
(MM)	(Kg/plancha)	(+/-mm)
1.80	45.15	0.30
2.00	52.65	0.30
2.40	57.69	0.40
2.50	57.20	0.40
2.90	69.50	0.40
3.90	102.92	0.50
4.40	105.35	0.50
5.90	136.50	0.50

