

Descripción: Producto Plano que se obtiene por Laminación de Planchones de Acero Calidad Caldero que previamente se calientan hasta una temperatura de 1250°C

Usos: Fabricación de recipientes de presión para servicios a altas temperaturas, calderos.

PROPIEDADES MECANICAS

NORMA TECNICA	F	R	A	NORMA EQUIVALENTE
	Kg/mm ²	Kg/mm ²	%	
ASTM A-285 GRADO C	21 min	39 - 53	23 min	EN 10028-2 P235GH

DIMENSIONES STANDARD Y PESOS

SISTEMA INGLES (pulgadas)	PESO TEORICO Kg / pl
6.4 x 1829 x 7315	672.17
8.0 x 1829 x 7315	840.21
9.5 x 1829 x 7315	997.75
12.5 x 1829 x 7315	1312.83
16.0 x 2438 x 7315	2239.95
19.0 x 2438 x 7315	2659.94
25.4 x 2438 x 7315	3555.92

LOCAL TABLADA

Av. Pachacutec 5587 Asoc. Unión Colonizadores MZ Ñ Lote 8
Tablada de Lurín-V.M.T.
Teléfonos: (01)356-5400
(01)295-3919
Celular: 981 436 200
ventas1@javisac.com.pe

LOCAL PROGRESO

Av. Pachacutec 7789
Nuevo Progreso
V.M.T.
Teléfonos: (01)256-0009
(01)715-6413
Celular: 946 395 579
ventas2@javisac.com.pe

LOCAL VILLA MARIA

Av. Nicolas de Piérola 721
V.M.T.
Teléfonos: (01)260-4478
(01)715-3448
Celular: 946 395 383
ventas3@javisac.com.pe

LOCAL SAN FRANCISCO

Av. Mz. I Lote 1 Pj. San Francisco
Tablada de Lurín-V.M.T.
Teléfonos: (01)713-0795
(01)713-0794
Celular: 970 764 856
almacen@javisac.com.pe

LOCAL PUCALLPA

Av. Centenario Mz. 220 Lote 22
Coronel Portillo Calleria - Ucayali
Teléfonos: 061-444342
Celular: 981 436 300
ventaspuccallpa@javisac.com.pe

LOCAL LURIN

Predio Rústico Las Salinas
de Lurín Sub lote C - 25 -A
Celular: 981 044 219
ventas5@javisac.com.pe