

Descripción: Producto de sección circular que se obtienen por Laminación de palanquillas de Acero Microaleado de Alta Ductilidad, que son precalentados hasta una temperatura del orden de los 1250°C. Tiene resaltes HI-BOND de Alta Adherencia con el Concreto.

Usos: Refuerzo para concreto armado, en estructuras sismo-resistentes y donde se requiera el soldado de las estructuras.

PROPIEDADES MECANICAS

NORMA TECNICA	F	R	A	NORMA EQUIVALENTE
	Kg/mm ²	Kg/mm ²	%	
ASTM A-706 GRADO 60	42 min	56 min	14 min	NTP 339.186 Grado 60

COMPOSICION QUIMICA PROMEDIO %

C	Mn	Si	P	S
0.30 max	1.50 max	0.50 max	0.035 max	0.045 max

DIMENSIONES Y PESOS NOMINALES

DIAMETRO		SECCION	PERIMETRO	PESO
pulg	mm	mm ²	mm	Kg/m
5/8	15.9	199	49.9	1.552
3/4	19.1	284	59.8	2.235
1	25.4	510	79.8	3.973

Largo standard 9 metros

LOCAL TABLADA

Av. Pachacutec 5587 Asoc. Unión Colonizadores MZ Ñ Lote 8
Tablada de Lurín-V.M.T.
Teléfonos: (01)356-5400
(01)295-3919
Celular: 981 436 200
ventas1@javisac.com.pe

LOCAL PROGRESO

Av. Pachacutec 7789
Nuevo Progreso
V.M.T.
Teléfonos: (01)256-0009
(01)715-6413
Celular: 946 395 579
ventas2@javisac.com.pe

LOCAL VILLA MARIA

Av. Nicolas de Piérola 721
V.M.T.
Teléfonos: (01)260-4478
(01)715-3448
Celular: 946 395 383
ventas3@javisac.com.pe

LOCAL SAN FRANCISCO

Av. Mz. I Lote 1 Pj. San Francisco
Tablada de Lurín-V.M.T.
Teléfonos: (01)713-0795
(01)713-0794
Celular: 970 764 856
almacen@javisac.com.pe

LOCAL PUCALLPA

Av. Centenario Mz. 220 Lote 22
Coronel Portillo Calleria - Ucayali
Teléfonos: 061-444342
Celular: 981 436 300
ventaspucallpa@javisac.com.pe

LOCAL LURIN

Predio Rústico Las Salinas
de Lurín Sub lote C - 25 -A
Celular: 981 044 219
ventas5@javisac.com.pe